

# ПАМЯТКА ПО МОНТАЖУ И ХРАНЕНИЮ ФАСАДНОЙ ПЛИТКИ

Комбинат строительных материалов Винзер обеспечивает неповторяемость элементов и естественную игру оттенков плитки на фасаде. Возможны отклонения цвета отгружаемого товара от выставочных образцов и от партии к партии в пределах полутона.

## ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПЕРЕВОЗКИ И ХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ

### ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИИ ПРОДУКЦИИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

- ронять
- кантовать
- совершать резкие маневры

### ПРИ ХРАНЕНИИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

- нарушать целостность упаковки
- намокание картонной упаковки
- размещение паллет и коробок на неровной поверхности
- штабелирование поддонов
- уличное хранение товара в осенне-весенний и зимний периоды при температуре наружного воздуха ниже  $-10^{\circ}\text{C}$

### УКАЗАННЫЕ МЕРЫ ПРИЗВАНЫ

- снизить количество поврежденной бетонной плитки и искусственного декоративного камня при транспортировке и перемещении, а также вследствие неправильного хранения
- минимизировать вероятность высолообразования. При намокании тары внутри упаковки создаются максимально благоприятные для высолообразования условия: замкнутое пространство и высокая влажность.

*Высолы – это белесый налет на поверхности бетонных изделий, который может проявиться в результате нормальной химической реакции между цементом и водой.*

Хранение продукции необходимо осуществлять в условиях, обеспечивающих: исключение намокания упаковочной тары, в том числе образование конденсата за счет перепада температур, смерзания и хранения в воде единичных готовых изделий и изделий в упаковочной таре. Длительное хранение (более 3-х календарных месяцев) продукции следует осуществлять в упаковке производителя в закрытых отапливаемых или неотапливаемых помещениях при относительной влажности воздуха не более 75%.

# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ПЛИТКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАВЕСНЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ

- перед началом монтажа рекомендуется извлечь плитку из разных паллет и выложить на полу небольшой фрагмент кладки, чередуя плитки различных цветов, фактур и размеров. Таким способом можно получить наглядное представление о внешнем виде кладки и избежать появления фактурных и цветовых пятен на облицовке
- монтаж бетонной плитки с использованием навесных фасадных систем допустимо производить при любых погодных условиях
- монтажные работы следует начинать с разметки поверхности, на которую будет укладываться плитка. Далее на поверхность необходимо прикрепить направляющие профили, в пазах которых размещаются плитки
- при использовании угловых элементов монтаж рекомендуется начинать с оформления проемов и наружных углов. Начинайте укладку каждого ряда от угла, чередуя короткие и длинные стороны углов

# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ИСКУССТВЕННОГО ДЕКОРАТИВНОГО КАМНЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛЕЕВОГО СОСТАВА

- перед началом монтажа рекомендуется извлечь плитку из разных паллет и выложить на полу небольшой фрагмент кладки, чередуя плитки различных цветов, фактур и размеров. Таким способом можно получить наглядное представление о внешнем виде кладки и избежать появления фактурных и цветовых пятен на облицовке
- бетонную плитку, монтаж которой производится с использованием специализированного клеевого состава, следует укладывать на подготовленную поверхность: ровную, чистую, без жировых загрязнений
- все работы по укладке такой плитки необходимо производить при температуре от +5°C до +25°C
- монтажные работы следует начинать с разметки поверхности, на которую будет укладываться плитка
- при использовании угловых элементов монтаж рекомендуется начинать с оформления проемов и наружных углов. Начинайте укладку каждого ряда от угла, чередуя короткие и длинные стороны углов
- клеевой состав наносится на всю тыльную поверхность плитки, после чего плитка плотно прижимается к поверхности, излишки клея удаляются
- толщина и цвет затирочного шва при использовании в кладке искусственного декоративного камня определяется самостоятельно